

FLEJES**LAMINADO EN CALIENTE**

Característica	(mm)
Espesor	1.5 a 3.0
Ancho	50 a 1500
Tolerancia	±0.3 ancho / ±1 largo

Calidad: ASTM A-36

Límite de Fluencia: Mínima 2.500 [kg./cm²]

Resistencia a la tracción: 4.080 - 5.610 [kg./cm²]

Elongación: Mínima 20%.

LAMINADO EN FRIO

Característica	(mm)
Espesor	0.33 a 1.5
Ancho	50 a 1500
Tolerancia	±0.3 ancho / ±1 largo

Calidad: SAE 1010

GALVANIZADO

Característica	(mm)
Espesor	0.33 a 2.5
Ancho	50 a 1500
Tolerancia	±0.3 ancho / ±1 largo

Calidad: ASTM A-653 G60 - G90

Diametro interior: 500 mm

Cortes especiales a pedido