

**PLANCHAS**

**PLANCHAS LAMINADAS EN CALIENTE**

**ESPESORES Y PESOS**

Espesor Nominal (mm.)	Peso Nominal	
	1.000 x 3.000 (kg.)	1.000 x 6.000 (kg.)
1,5	36	72
2,0	48	86
2,5	60	120
3,0	72	144
4,0	96	192
5,0	120	240
6,0	144	288
8,0	192	384
10,0	240	480
12,0	288	576

Calidad: ASTM A-36

Anchos: 1.000 y 1.500 mm.

Largos: 3.000 y 6.000 mm.

Largos especiales a pedido.

Espesores: Desde 1.5 hasta 12 mm.

Límite de Fluencia: Mínima 2.500 [kg./cm<sup>2</sup>]

Resistencia a la tracción: 4.080 - 5.610 [kg./cm<sup>2</sup>]

Elongación: Mínima 20%.

**PLANCHAS DIAMANTADAS**

Espesor Nominal (mm.)	Peso Nominal	
	1.000 x 3.000 (kg.)	1.000 x 6.000 (kg.)
2,5	63,8	127,5
3,0	76,5	153,0
4,0	102,0	204,0
5,0	127,5	255,0
6,0	153,0	306,0
8,0	204,0	408,0

**PLANCHAS GRUESAS**

**ESPEORES Y PESOS**

Espesor  Nominal (mm.)	Peso Nominal		Peso Nominal	
	2.000 x 6.000 (kg.)	2.000 x 12.000 (kg.)	2.440 x 6.000 (kg.)	2.440 x 12.000 (kg.)
6	576	1.152	703	1.405
8	768	1.536	937	1.874
10	960	1.920	1.171	2.342
12	1.152	2.304	1.405	2.811
14	1.344	2.688	1.640	3.279
16	1.536	3.072	1.874	3.748
18	1.728	3.456	2.108	4.216
20	1920	3840	2342,4	4684,8
22	2.112	4.224	2.577	5.153
25	2400	4800	2928	5856
28	2.688	5.376	3.279	6.559
30	2.880	5.760	3.514	7.027
32	3.072	6.144	3.748	7.496
35	3.360	6.720	4.099	8.198
38	3.648	7.296	4.451	8.901
40	3.840	7.680	4.685	9.370
45	4.320	8.640	5.270	10.541
50	4.800	9.600	5.856	11.712
75	7.200	14.400	8.784	17.568
100	9.600	19.200	11.712	23.424

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Calidades : ASTM A-36 / A-572 GR. 50

Anchos: 2.000 - 2.440 - 3.000 mm.

Largos: 6.000 y 12.000.

Espesores : Desde 6 hasta 100 mm.

**PLANCHAS LAMINADAS EN FRIO****ESPEORES Y PESOS**

<b>Espesor Nominal (mm.)</b>	<b>Peso Nominal</b>		
	<b>1.000 x 3.000 (kg.)</b>	<b>1.200 x 3.000 (kg.)</b>	<b>1.500 x 3.000 (kg.)</b>
0,5	12,0	14,4	18,0
0,6	14,4	17,3	21,6
0,8	19,2	23,0	28,8
1,0	24,0	28,8	36,0
1,2	28,8	34,6	43,2
1,5	36,0	43,2	54,0

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Calidad: SAE 1010

Ancho: 1.000 ; 1.200 ; 1.500

Largos: 3.000

Largos especiales a pedido

Espesores: 0.5 a 1.5

**PLANCHAS GALVANIZADAS****ESPEORES Y PESOS**

Espesor Nominal (mm.)	Peso Nominal		
	1.000 x 2.000 (kg.)	1.000 x 2.500 (kg.)	1.000 x 3.000 (kg.)
0,35	5,48	6,85	8,22
0,40	6,28	7,85	9,42
0,50	7,60	9,50	11,40
0,60	8,96	11,20	13,44
0,80	12,38	15,48	18,57
1,00	15,88	19,85	23,82
1,20	18,54	23,18	27,81
1,50	23,66	29,58	35,49
1,90	30,40	38,00	45,60
2,50	40,00	50,00	60,00

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Calidad: ASTM A-653 G60 - G90

Ancho: 1.000 mm.

Largos : 2.000 - 2.500 - 3.000 y 3.500 mm.

Largos especiales a pedido.

Espesores: Desde 0.35 hasta 2.50 mm.